SIGMALAK EVO MAT

Peinture Intérieure
Peintures Mates

Définition

Peinture laque mate très résistante à base de dispersion polyuréthane acrylique partiellement recyclée pour l'intérieur

Domaines d'emploi

- Intérieur
- Travaux neufs ou de rénovation
- Décoration haut de gamme et excellente protection du bois et du métal

Spécificités

- Protection et décoration haut de gamme des menuiseries bois et métalliques
- Excellent tendu
- Grande dureté du film après séchage à coeur

Points forts

- Application facile
- Bonne résistance aux petits chocs et aux rayures
- Séchage rapide
- Degré de brillance et blancheur stables dans le temps
- Faible odeur

Caractéristiques

Aspect en pot	:	Liquide fluide
Aspect du film sec	:	Aspect tendu
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813)	:	<10% ± 5 % sous 85° d'angle
Extrait sec en volume (en blanc)	:	37 ± 2 % (en blanc)
Extrait sec en poids (en blanc)	:	55 ± 2 % (en blanc)
Densité (masse volumique à 20 °C)	:	1,26 ± 0,02
Viscosité à 20 °C	:	NA
Résistance à l'abrasion humide	:	NA
Point éclair	:	NA
Rendement moyen	:	12 à 14 m^2/L
Epaisseur moyenne du film sec	:	NA
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.)		
Recouvrable	:	6h
Teintes	:	Blanc, teintes du nuancier CHROMATIC®
Conditionnements	:	1L - 3L - 10L

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre verifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une edition plus récente.
PPG AC - France Immeuble Union Square. 1, rue d l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
13/05/2026

SIGMALAK EVO MAT

Peinture Intérieure
Peintures Mates

Mise en œuvre

Supports admissibles

Bois et dérivés

Préparation des fonds

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1

Systèmes d'application

Bois neufs :

- Ponçage et dépoussiérage
- Dans le cadre de bois exsudants, des huiles anti-siccatives et de panneaux à particules, imprimer à l'aide de SIGMALYS IMPRESS dilué
- Dans le cadre de bois tropicaux , résineux, feuillus, ou taniques, imprimer à l'aide d'AMAROL PRIM dilué
- Appliquer 2 couches de SIGMALAK EVO MAT

Bois imprimés et lasurés en bon état :

- Ponçage et dépoussiérage
- Appliquer 2 couches de SIGMALAK EVO MAT

Métaux non ferreux et PVC rigide :

- Préparation selon la nature et l'état du support
- Appliquer 1 couche de PRIMAIRE SPE dilué
- Appliquer 2 couches de SIGMALAK EVO MAT

Métaux ferreux :

- Préparation selon la nature et l'état du support
- Appliquer une couche de PRIMAIRE FER
- Appliquer deux couches de SIGMALAK EVO MAT

Anciennes peintures en bon état :

- Ponçage et dépoussiérage
- Appliquer 2 couches de SIGMALAK EVO MAT

Anciennes peintures peu adhérentes :

- Ponçage et dépoussiérage
- Appliquer 1 couche d'AMAROL PRIM dilué
- Appliquer 2 couches de SIGMALAK EVO MAT

Remarque: il est conseillé de poncer entre 2 couches avec un abrasif à l'eau de type P400.

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 8mm, rouleau microfibre 10 mm, pistolet, spalter

Dilution

Pas de dilution

Nettoyage du matériel

À l'eau

Observations

Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une humidité relative supérieure à 65%

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre verifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une edition plus récente.
PPG AC - France Immeuble Union Square. 1, rue d l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
13/05/2026

SIGMALAK EVO MAT

Peinture Intérieure
Peintures Mates

Classification

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2 - 6a

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010)

Ce produit contient maximum 100 g/l COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de l'ajout éventuel de nos colorants

Emission dans l'air intérieur : A+

*L'empreinte carbone est réduite de 9% selon la norme ISO 14025:2006 sur la formule de SIGMALAK EVO MAT par rapport à la formule précédente SIGMALAK MAT vendue jusqu'en 2026.

Conservation

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

Hygiène et Sécurité

La fiche de données de sécurité est disponible sur le site : www.quickfds.com

La fiche technique est également disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre verifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une edition plus récente.

PPG AC - France Immeuble Union Square. 1, rue d l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex

13/05/2026